

MASILAK

2AU3

MASILA MOTAK

- ▶ MOTAK:
 - ▶ POLIESTER UNIBERTSALAK
 - ▶ PLASTIKOENTZAKO
 - ▶ ZUNTZENTZAKO
 - ▶ ALUMINIO KARGADUNAK
 - ▶ PISTOLAN APLIKATZEKOAK
 - ▶ ...

[Info gehiago...](#)

TXAPAREN PRESTAKETA

□ KOLPE INGURUA LIXATU

- P150 - kolpea baino eremu handiagoa lixatu
- P220 - guztia pasatu eta ertzetan ur bazter efektua lortu
- Txapa bistan uztea komeni da, azpiko kapetaz fidatzen ez bagara...



□ KOIPEA KENTZEKO PRODUKTUA PASATU

- Mikrofibrazko 2 trapu
- Bata bustia, bestea lehorra
- Bustia pasa eta lehorra ostean (linealki)



MASILAREN PRESTAKETA

- Kolpe tamainaren arabera masila kantitatea aukeratu
 - Espatula balantzan pisatu
 - Balantza 0-ra jarri
 - Espatula masilarekin pisatu

- Katalizadorea bota (%2-3 - pisua)
 - Masilaren arabera, katalizadorearen pisua kalkulatu
 - %-koa inguruaren tenperaturaren arabera aldatu daiteke
 - Temperatura + ; katalizadore
 - Balantza 0-ra jarri eta katalizadorea bota

- Biak nahastu guztiz homogeneo egon arte



MASILAREN APLIKAZIOA

- Kolpe tamainaren arabera espatula tamaina aukeratu
- Piezaren formaren arabera zentzu batean edo bestean eman
 - batzuetan, bi zentzuetako konbinazioa (teknika landua)
- Espatulari presioa eman, baina pasatu gabe
- Gero eta eskualdi gehiago, okerrago
- Lehenengo eskuarekin nahikoa ez balitz, berriz eman forma lortu arte
- Gainazal oso handietan pistolaren beharra



LEHORKETA

➤ 20°C-tara 20-30 minutu inguru



➤ Izpi infragorrien laguntzaz, 5 minutu



LIXAKETA

- P-150 lixarekin hasi - P-220 lixarekin bukatu
- Makina
 - Azkarragoa
 - Akabera hobeagoa
- Eskuz
 - Zehaztasun handiagoa
 - Irisgarritasun hobe
- Gainazal handietan lixa makina laua erabili

AKATS POSIBLEAK

- Gaizazala ondo matizatu gabe
 - Masilak ez du ondo eusten
- Ertzetan ur bazter efektu egokia lortu gabe
 - Jauzia ez da disimulatuko
- Katalizadore gehiegi
 - Azkarregi lehortzeko arriskua
 - Masilaren kolorea gorriegia
 - Katalizadoreak hurrengo kapekin erreakzionatu dezake
- Katalizadore gutxiegi
 - Masila ez da guztiz ontzen

AKATS POSIBLEAK

- Masila ondo aplikatu gabe
 - Poroak ager daitezke
- Masila ondo lixatu gabe
 - Marrak ikus daitezke guztiz marotu ostean
 - “Urak” sor daitezke
- “Retxupeak”
 - Masila aplikazio okerra
 - Apareju kapa eskasa

MAKINAK

- ZEIN LIXAGAILU MAKINA MOTA ERABILTZEN DIRA PINTURA EREMUAN?
- ZEINTZUK DIRA BAKOITZAREN EZAUGARRIAK?
- ZEIN KASUTAN ERABILTZEN DA BAKOITZA?